

vysoce kvalitní rozpouštědlová mořidla

Oblasti použití:

Pro moření hrubých porézních dřev, zvláště dubu, jasanu, ořechu, mahagonu apod.

Vlastnosti:

Mořidlo je tekuté k použití připravený výrobek, který není potřeba ředit. Je výborně odolný vůči světlu, má výbornou hloubkovou účinnost pro rustikální efekty (vnikne hodně hluboko do pórů), je možné ho použít i pro patinování. Všechna mořidla jsou mezi sebou vzájemně mísitelná, menších odlišností v jednotlivých odstínech je možno dosáhnout prostřednictvím ředidel Rhenocolor L - FL (zesvětlení, dotónování, ředění).

Zesvětlení, dotónování, ředění:

Meziodstíny je možno nastavit mícháním mezi sebou, menší odlišnosti je možno vyrovnat přidávkem roztoků pigmentů L - FL.

Zesvětlení: bezbarvé mořidlo L 528.

Zpomalení: zpomalovač - Beizverzögerer L 527.

Urychlení: urychlovač - Beizbeschleuniger L 529 k urychlení schnutí a ke snížení tvorby kapiček.

Předzpracování:

Čistě předbroušení, eventuelně odstupňovanou zrnitostí brusného papíru např. od 120 do 280. Brusný prach po broušení odstranit, póry vykartáčovat.

Zpracování:

Rustikální mořidla: stříkáním, štětcem, tamponem, při nanášení hadrem nejprve napříč směrem do pórů, potom ihned odsát po struktuře dřeva, přetřít smotaným hadrem, odebrat přebytek, přetřít, odebrat přebytek a egalizovat.

Patinování:

Na plochu se základem (syrová nebo namořená a ošetřená základním lakem firmy Rhenocoll). Vzdálenost stříkací pistole od plochy by měla být 20 až 40 cm. Takto bude plocha od krajů postupně až do středu patinována. Doporučujeme vysoký tlak a menší množství stříkaného materiálu - ke snížení tvorby kapiček. Případně je možno použít k ředění mořidlový urychlovač Beizbeschleuniger L 529.

Spotřeba:

Při nanášení štětcem 12 - 18 m² z litru.

Stříkáním 5 - 8 m² z litru (včetně stříkacích ztrát).

Doba schnutí:

1 - 2 hodiny, při dostatečném proudění teplého vzduchu 10 - 20 minut.

Konečné ošetření zpracované plochy:

Konečná povrchová úprava může být provedena všemi laky firmy Rhenocoll, doporučeny jsou laky odolné proti světlu jako PUR – Siegel, pro stříkání nebo polévání. Vodou ředitelné laky mohou být nanášeny také štětcem nebo válcem. Dostatečného přizpůsobení laku může být dosaženo přidáním mořidla k laku (2 - 3 % k první vrstvě laku). Toto není možné u vodou ředitelných laků.

Nepoužívat žádné polyesterové laky !

Všeobecné podmínky:

Konečný tón mořidla závisí na druhu dřeva, síle povrchu, broušení, nanášeném množství mořidla a na konečné vrstvě laku. Proto platí pravidlo: „Moření a lakování nejprve vyzkoušet“. Dobře rozmíchat!

vysoce kvalitní rozpouštědlová mořidla

Skladování:

12 měsíců, skladovat při teplotách v rozmezí 0 - 25 °C, na suchém a dobře větratelném místě. Chránit před horkem, sálavým teplem a slunečními paprsky. Dodržovat bezpečnou vzdálenost od zápalných zdrojů. Otevřená balení znovu důkladně uzavřít.

Bod vzplanutí a třída nebezpečnosti:

29 °C, přípravek je podle ČSN 65 0201 hořlavý: **Hořlavina II.třídy**

Klasifikace a označení přípravku:

Přípravek je ve smyslu zákona č. 356/2003 Sb. v platném znění klasifikován jako: Xi – dráždivý.

Nebezpečné látky: 4-hydroxy-4-methylpentan-2-on, isobutyl-acetát 98-100 %, 2-methylpropan-1-ol

- R 10 Hořlavý
- R 41 Nebezpečí vážného poškození očí
- R 66 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže
- R 67 Vdechování může způsobit ospalost a závratě
- R 36/37/38 Dráždí oči, dýchací orgány a kůži
- S 23 Nevdechujte páry a aerosoly
- S 29 Nevylévejte do kanalizace
- S 38 V případě nedostatečného větrání používejte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů
- S 24/25 Zamezte styku s kůží a očima

První pomoc:

Zamezit přístupu dětí. Chránit se před vniknutím do očí. Při projevu symptomů nebo při neurčitých potížích se poradit s lékařem. Při bezvědomí neprovádět dýchání z úst do úst.

Při nadýchání – *zajistit přívod čistého vzduchu. Při nepravidelném dýchání nebo zástavě zavést umělé dýchání. Při bezvědomí aplikovat stabilizovanou polohu na boku a přivolat lékaře.*

Při potřísnění kůže – *znečištěný a přípravkem promočený oděv ihned svléknout. Znečištěnou kůži důkladně omýt vodou a mýdlem nebo použít vhodný čistící prostředek. Nepoužívat žádná rozpouštědla ani ředidla.*

Při zasažení očí – *roztáhnout víčka a minimálně 10 minut důkladně vymývat proudem čisté vody, poradit se s lékařem.*

Při požití – *vypláchnout ústa vodou a ihned konzultovat s lékařem. Nevyvolávat zvracení.*

Ekologie:

Nevylévat do vodstva, odpadních vod, nekontaminovat zeminu.

Informace o odpadech:

Nevylévat do kanalizace. Zneškodnit spaláním v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. Kontaminovaný obal odevzdejte ve sběrných místech nebezpečného odpadu. Podle zákona č. 185/2001 Sb., v platném znění, je odpad možno přiřadit k druhu odpadu 08 01 11, kategorie N. Obal zbavený zbytků přípravku je zařazen podle druhu materiálu: 15 01 04, kategorie O kovové obaly.

Dodávaná balení:

- 1 l dóza
- 5 l kanystr
- 30 l soudek

Upozornění:

Tyto údaje jsou údaji orientačními, jejich přesnost je ovlivněna teplotou místnosti, teplotou dřeva, relativní vlhkostí vzduchu, kvalitou materiálu, způsobem nanášení a dodržováním doporučených pracovních postupů. Doporučujeme provést vždy zkoušku na konkrétní pracovní podmínky a druh výrobku. Výše uvedené údaje jsou údaji, jež ovlivňují konkrétní podmínky, proto nezakládají právní nárok.

S uveřejněním tohoto technického listu pozbývají veškeré dříve vydané technické listy platnosti.