

PVAC lepidlo na dřevo

- jednosložkové polyvinylacetátové lepidlo s obsahem funkčního plnidla, které zabraňuje proražení (prasklinám) dých

### **Oblasti použití:**

Rhenocoll Standard je PVAC lepidlo na dřevo použitelné i za studena, odpovídající normě DIN EN 204/D2. Je předurčeno k širokému použití např. lepení spár, dých, čepování, cinkování, klížení montovaných bloků, jako i k přilepení všech druhů umělohmotných desek, PVC, umakartu a linolea.

### **Vlastnosti a výhody lepidla Rhenocoll Standard:**

Rhenocoll Standard je polyvinylacetátové lepidlo s obsahem funkčního plnidla, které zabraňuje proražení dých, vzniklých zvláště při působení vysoké teploty a tlaku v lisu, a proto je ideální pro dýchování. Díky vysoké elastické struktuře lepidla je dosahováno vysoké vydatnosti a pevnosti, a to i při vyšším nánosu. Složení lepidla zabraňuje tvorbě puklin v dýchách, je vysoce vydatné a vodoodpudivé (proto je možné následné čištění dýchů vodou).

### **Doporučené podmínky pro zpracování:**

Nanášené množství:	cca 120 - 150 g/m <sup>2</sup> , podle druhu dřeva
Zpracování:	za studena i za tepla, pro ruční i strojový nános
Teplota zpracování:	15 - 20 °C doporučená teplota
Vlhkost dřeva:	10 - 12 %
Lisovací tlak:	2 - 5 kPa/cm <sup>2</sup>
Pracovní čas:	15 - 20 minut (dle teploty místnosti)

### **Doby lisování:**

Časový údaj v minutách	Teplota lepení				
	cca 20 °C	40 °C	60 °C	70 °C	80 °C
Lepení spár	12 - 15	-	10	8	6
Dýchování	15 - 20	-	9	7	5
Plošné lepení	20 - 25	12 - 15	-	-	8 - 10

### **Další zpracování:**

Lepení za studena: po 25 - 20 minutách.

Lepení za tepla: po vychladnutí.

### **Směrnice pro zpracování:**

Po dobu schnutí musí být lepené spoje skladovány v temperovaných prostorách, aby mohlo lepidlo dobře prolnout a spára pevně zaschnout.

### **Skladování:**

V originálním balení možno skladovat 1 rok, chránit před mrazem, zabránit styku s kovovými předměty bez nerezové úpravy.

### **Bod vzplanutí a třída nebezpečnosti:**

Není, ustanovení pro hořlaviny se nevztahují, není povinnost značit z důvodu obsahu nebezpečných látek. I při zpracování lepidel s nízkým obsahem škodlivin je nutno dodržet obvyklá ochranná opatření.

### **Klasifikace a označení přípravku:**

Přípravek není ve smyslu zákona č. 356/2003 Sb. v platném znění klasifikován jako nebezpečný.

S 29 Nevylévejte do kanalizace

S 36/37 Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice

PVAC lepidlo na dřevo

**První pomoc:**

Zamezit přístupu dětí. Chránit se před vniknutím lepidla do očí.

Při nadýchání – *žádná zvláštní opatření nejsou nutná, dýchat čerstvý vzduch.*

Při potřísnění kůže – *znečištěný a lepidlem promočený oděv ihned svléknout. Znečištěnou kůži důkladně omýt vodou a mýdlem nebo použít vhodný čistící prostředek. Nepoužívat žádná rozpouštědla nebo ředidla.*

Při zasažení očí – *roztáhnout víčka a minimálně 10 minut důkladně vymývat proudem čisté vody, poradit se s lékařem.*

Při požití – *vypláchnout ústa vodou a ihned konzultovat s lékařem.*

**Ekologie:**

Nevylévat do vodstva a odpadních vod, nekontaminovat zeminu.

**Informace o odpadech:**

Nevylévat do kanalizace. Zbytky lepidla nechat zaschnout. Zneškodnit v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. Kontaminovaný obal odevzdejte ve sběrných místech. Podle zákona č. 185/2001 Sb., v platném znění, je zaschlý odpad možno přiřadit k druhu odpadu 08 04 10, kategorie O. Obal zbavený zbytků přípravku je zařazen podle druhu materiálu: 15 01 02, kategorie O plastové obaly.

**Dodávaná balení:**

100 g plastická láhev  
450 g plastická láhev  
500 g plastická láhev  
750 g plastická láhev  
6 kg kbelík  
12 kg kbelík  
32 kg soudek

**Upozornění:**

Tyto údaje jsou údaji orientačními, jejich přesnost je ovlivněna teplotou místnosti, teplotou dřeva, relativní vlhkostí vzduchu, vlhkostí lepeného materiálu a dodržováním doporučených lisovacích a pracovních časů. Doporučujeme provést vždy zkoušku na konkrétní pracovní podmínky a druh výrobku. Výše uvedené údaje jsou údaji, jež ovlivňují konkrétní podmínky, proto nezakládají právní nárok.

S vydáním tohoto technického listu pozbývají dříve vydané technické listy platnosti.