

Vodou ředitelné mořidlo, odolné proti oděru

**Oblasti použití:**

Rhenocolor Aquabeize RKF je k použití připravené mořidlo pro dřeva, jako dub, jasan, buk, smrk, jako i jiná tvrdá i měkká dřeva.

K použití v průmyslové velkovýrobě.

**Vlastnosti:**

Rhenocolor Aquabeize má dobrý hloubkový účinek a dobrou světlostálost. Mořidla se vyrábí v základních odstínech dle vzorkovníku. Jednotlivé odstíny je možno mezi sebou smíchat, čímž lze docílit dalších odstínů. Mořidlo je rychleschnoucí a má egalizující účinky.

**Zpracování:**

Nanášení:	natíráním, stříkáním, máčením
Konzistence pro zpracování:	neředěné
Ředění:	nedoporučujeme ředit vodou, vhodné je použít bezbarvého mořidla W 601
Čištění nástrojů:	vodou nebo univerzálním ředidlem
Čištění stříkacího zařízení:	propláchnout vodou, před delšími přestávkami - (víkend) dodatečně propláchnout rozpouštědlem
Teplota při zpracování:	doporučena pokojová teplota, nezpracovávat při teplotě pod 8 °C (rozumí se materiál i teplota místnosti)
Schnutí při normálním klimatu:	20 °C, 65 - 75 % relativní vlhkost, podle nanášeného množství 30 - 120 minut
Spotřeba:	1 litr vystačí na 5 – 6 m <sup>2</sup>
Skladování:	v chladu, zabránit působení mrazu, v dobře uzavřených nádobách. V originálním balení je možno skladovat 1 rok
Všeobecné podmínky:	před upotřebením a po delším stání promíchat, nemíchat s produkty obsahující rozpouštědla

**Postup nanášení:**

Povrch dřeva po obvyklém namočení a uschnutí obrousit a zbavit prachu (brusný papír 150 – 180). Dřeva bohatá na pryskyřice omýt universálním ředidlem (Universalverdünner 140). Mořidlo nanášet štětcem, houbičkou nebo stříkací pistolí. Nanášet rovnoměrně. Přebytky mořidla odsát tamponem (hadříkem, houbičkou) tahem ve směru po letech, čímž dojde také k zestejnění barevných rozdílů.

**Další povrchová úprava:**

Na zaschlou namořenou plochu nanášíme laky na dřevo od firmy Rhenocoll, a to stříkáním nebo poléváním. Můžeme povrchově upravovat vodou ředitelnými i rozpouštědlovými laky. Pokud použijeme vodou ředitelný lak od Rhenocollu Aquaseal 4100 nebo Aquaseal 4200, můžeme též natírat.

**Upozornění:**

- Provádět zkušební namoření, rozdílná dřeva vedou k rozdílným výsledkům.
- Světlé odstíny nejlépe vyniknou na světlém dřevě.
- Zpracovávat jen v nerezových nádobách, plast, sklo nebo keramika.
- Použité mořidlo nevracejte do originálního balení.
- Pro zabránění projevům zestárnutí a zažloutnutí, používat laky odolné vůči zažloutnutí, jako např.: Pur-Siegel s tvrdidlem Pur-Härter 4002 nebo Aquaseal 4100 / UV.

**Bod vzplanutí a třída nebezpečnosti:**

Není, ustanovení pro hořlaviny se nevztahují, není povinnost značit z důvodu obsahu nebezpečných látek.

Vodou ředitelné mořidlo, odolné proti oděru

### **Klasifikace a označení přípravku:**

Přípravek není ve smyslu zákona č. 356/2003 Sb. v platném znění není klasifikován jako nebezpečný.

- S 23 Nevdechujte aerosoly
- S 29 Nevylévejte do kanalizace
- S 38 V případě nedostatečného větrání používejte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů
- S 36/37 Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice

### **První pomoc:**

Zamezit přístupu dětí. Chránit se před vniknutím do očí.

Při nadýchání – *žádná zvláštní opatření nejsou nutná, dýchat čerstvý vzduch.*

Při potřísnění kůže – *znečištěný a mořidlem promočený oděv ihned svléknout. Znečištěnou kůži důkladně omýt vodou a mýdlem nebo použít vhodný čistící prostředek. Nepoužívat žádná rozpouštědla nebo ředidla.*

Při zasažení očí – *roztáhnout víčka a minimálně 10 minut důkladně vymývat proudem čisté vody, poradit se s lékařem.*

Při požití – *vypláchnout ústa vodou a ihned konzultovat s lékařem. Nevymolávat zvracení.*

### **Ekologie:**

Nevylévat do vodstva a odpadních vod, nekontaminovat zeminu.

### **Informace o odpadech:**

Nevylévat do kanalizace. Zbytky disperze vysrážet (srážedlo Rhenocoll RTM) nebo nechat zaschnout. Vysrážené a zaschlé zbytky nejsou nebezpečným odpadem. Zneškodnit v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. Kontaminovaný obal odevzdejte ve sběrných místech. Podle zákona č. 185/2001 Sb., v platném znění, je zaschlý odpad možno přiřadit k druhu odpadu 08 01 12, kategorie O. Obal zbavený zbytků přípravku je zařazen podle druhu materiálu: 15 01 04, kategorie O kovové obaly nebo 15 01 02, kategorie O plastové obaly.

### **Dodávaná balení:**

- 1 l lahev
- 5 l kanystr
- 25 l kanystr

### **Upozornění:**

Tyto údaje jsou údaji orientačními, jejich přesnost je ovlivněna teplotou místnosti, teplotou dřeva, relativní vlhkostí vzduchu, kvalitou materiálu, způsobem nanášení a dodržováním doporučených pracovních postupů. Doporučujeme provést vždy zkoušku na konkrétní pracovní podmínky a druh výrobku. Výše uvedené údaje jsou údaji, jež ovlivňují konkrétní podmínky, proto nezakládají právní nárok.

S uveřejněním tohoto technického listu pozbývají veškeré dříve vydané technické listy platnosti.