

Technický list

Rhenocryl 45 S Color Line

Slabovrstvá lazura v odstínech RAL

Oblasti použití:

Rhenocryl 45 S Color Line je určen pro lazurovací povrchovou úpravu všech tuzemských i zahraničních jehličnatých a listnatých dřevin. K použití pro vnitřní i vnější prostředí jako konečná povrchová úprava v systému slabovrstvých lazur, pro „nepřesné“ stavební dílce. Rhenocryl 45 S Color Line se používá jako druhá vrstva po základu, který dobře impregnuje, jako jsou např. krystalové základy Rhenocryl TL 30, Rhenocryl TL 45 a Rhenocryl TG 46 Futur. Je určen k průmyslovému zpracování.

Vlastnosti:

Rhenocryl 45 S Color Line je hedvábně lesklý, je rychleschnoucí, umožňuje regulaci vlhkosti, šetří životní prostředí, je bez zápachu. Na základem upraveném povrchu dřeva vytváří ochranný film, který minimalizuje vlivy vlhkosti. Díky vysoké pigmentaci a doplňkové výbavě ochranou proti UV se dosáhne dostatečné ochrany povrchu. Je vyráběn v odstínech dle RAL vzorkovníku, přičemž barevné odstíny jsou lazurovací „jako RAL“ – struktura dřeva je při doporučených nánosech viditelná a barevnost podkladu dotváří výsledný odstín! Z tohoto důvodu doporučujeme provést zkoušku barevného odstínu.

Postup zpracování:

Nanášení:	natírání, bezvzduchové stříkání. Před aplikací a po delších přestávkách vždy promíchat. Nepromíchání může výrazně ovlivnit výsledný barevný odstín!
Konzistence pro zpracování:	neředěný
Ředění:	vodou
Čištění nástrojů:	vodou nebo univerzálním ředidlem
Čištění stříkacího zařízení:	propláchnout vodou, před delšími přestávkami - (víkend) dodatečně propláchnout produktem Phasenumwandler
Teplota při zpracování:	doporučena pokojová teplota, nezpracovávat při teplotě pod 8 °C (rozumí se materiál i teplota místnosti)
Schnutí při normálním klimatu:	20 °C, 60 - 75 % relativní vlhkost, podle tloušťky nánosu brousitelný po cca 2 h
Spotřeba:	podle savosti dřeva 80 - 150 ml/m ²
Skladování:	v originálním balení možno skladovat 1 rok, chránit před mrazem, zabránit styku s oxidujícími předměty a kovovými předměty bez nerezové úpravy
Všeobecné podmínky:	před upotřebením a po delším stání promíchat, nemíchat s rozpouštědly

Struktura nátěrové vrstvy:

Rhenocryl 45 S Color Line je určen pro dřevěné stavební dílce z listnatého i jehličnatého dřeva v exteriéru i interiéru.

Předzpracování: *dřevěné díly důkladně zbavit prachu, dřeva bohatá na pryskyřice a vnitřní látky, popř. lepidlo povrchy nejprve omýt rozpouštědlem.*

Struktura povrchové úpravy pro exteriér: *Nejprve provést úpravu základy s impregnačními účinky, jako jsou krystalové základy Rhenocryl TL 45 a Rhenocryl TG 46 Futur. Poté provést přebroušení brusným papírem zrnitosti 180 - 220, zbavit prachu a nanést natíráním nebo stříkáním Rhenocryl 45 S Color Line.*

Bod vzplanutí a třída nebezpečnosti:

Není, ustanovení pro hořlaviny se nevztahují, není povinnost značit z důvodu obsahu nebezpečných látek. I při zpracování lazur s nízkým obsahem škodlivin je nutno dodržet obvyklá ochranná opatření.

Klasifikace a označení přípravku:

Přípravek není ve smyslu zákona č. 356/2003 Sb. v platném znění klasifikován jako nebezpečný.

- S 23 Nevdechujte aerosoly
- S 29 Nevylévejte do kanalizace
- S 38 V případě nedostatečného větrání používejte vhodné vybavení pro ochranu dýchacích orgánů
- S 36/37 Používejte vhodný ochranný oděv a ochranné rukavice

První pomoc:

Zamezit přístupu dětí. Chránit se před vniknutím lazury do očí.

Při nadýchání – *žádná zvláštní opatření nejsou nutná, dýchat čerstvý vzduch.*

Při potřísnění kůže – *znečištěný a lazurou promočený oděv ihned svléknout. Znečištěnou kůži důkladně omýt vodou a mýdlem nebo použít vhodný čistící prostředek. Nepoužívat žádná rozpouštědla nebo ředidla.*

Při zasažení očí – *roztáhnout víčka a minimálně 10 minut důkladně vymývat proudem čisté vody, poradit se s lékařem.*

Při požití – *vypláchnout ústa vodou a ihned konzultovat s lékařem. Nevymolávat zvracení.*

Ekologie:

Nevylévat do vodstva a odpadních vod, nekontaminovat zeminu.

Informace o odpadech:

Nevylévat do kanalizace. Zbytky disperze vysrážet (srážedlo Rhenocoll RTM) nebo nechat zaschnout. Vysrážené a zaschlé zbytky nejsou nebezpečným odpadem. Zneškodnit v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. Kontaminovaný obal odevzdejte ve sběrných místech. Podle zákona č. 185/2001 Sb., v platném znění, je zaschlý odpad možno přiřadit k druhu odpadu 08 01 12, kategorie O. Obal zbavený zbytků přípravku je zařazen podle druhu materiálu: 15 01 04, kategorie O kovové obaly nebo 15 01 02, kategorie O plastové obaly.

Dodávaná balení:

- 1 l dóza
- 5 l kbelík
- 20 l kbelík

Upozornění:

Tyto údaje jsou údaji orientačními, jejich přesnost je ovlivněna teplotou místnosti, teplotou dřeva, relativní vlhkostí vzduchu, kvalitou materiálu, způsobem nanášení a dodržováním doporučených pracovních postupů. Doporučujeme provést vždy zkoušku na konkrétní pracovní podmínky a druh výrobku. Výše uvedené údaje jsou údaji, jež ovlivňují konkrétní podmínky, proto nezakládají právní nárok.

S uveřejněním tohoto technického listu pozbývají veškeré dříve vydané technické listy platnosti.